

Eurofinish Easy Future

867

1-K JEDNOSKŁADNIKOWY LAKIER DISPERSYJNY**OPIS PRODUKTU**

JEDNOSKŁADNIKOWY LAKIER DISPERSYJNY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, PRZEZNACZONY DO POMIESZCZEŃ OBIEKTOWYCH I MIESZKALNYCH INTENSYWNIE EKSPLOATOWANYCH. PRZEZNACZONY DO ZABEZPIECZANIA WSZYSTKICH ZGODNYCH Z NORMAMI RODZAJÓW PARKIETÓW. SPEŁNIA WYMOGI KLASY C WG Ö NORMA C 2354 ODNOŚNIE STOSOWANIA W OBIEKTACH MIESZKALNYCH ORAZ W INTENSYWNIE EKSPLOATOWANYCH OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM. STOSOWAĆ TYLKO WEWNĄTRZ BUDYNKÓW. W POŁĄCZENIU Z PRODUKTEM FORBO EUROCOL AQUA LACK ADDITIVE 873 MOŻNA UZYSKAĆ KLASĘ ANTYPOŚLIZGOWOŚCI R9 WG BGR 181. (BGR – FEDERALNY INSTYTUT NAUK O ZIEMI I ZASOBACH NATURALNYCH). POLYSK, PÓLMAT, MAT. EMICODE EC1. PRODUKT ZBADANY NA EMISYJNOŚĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DIBT (NIEMIECKI INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ).

WŁAŚCIWOŚCI

- przeznaczony do obiektów mieszkalnych i intensywnie eksploatowanych obiektów użyteczności publicznej
- odpowiada wymogom eksploatacyjnym klasy C wg normy Ö C 2354, odnośnie zarysowań, odporności na niektóre chemikalia, przyczepności oraz odkształceń
- dyspersyjny, jednoskładnikowy lakier do parkietów można stosować w jednym systemie jako lakier podkładowy (gruntujący) i nawierzchniowy
- możliwość nakładania szpachlą i walkiem.



B Ö-Norm
C 2354

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do lakierowania wszystkich zgodnych z normami rodzajów parkietów

- trwale przyklejonych do podłoża

Dane Techniczne

| | |
|----------------|--|
| Baza surowcowa | dyspersja poliuretanowo-poliakrylanowa |
| Kolor | mleczny |
| Masa właściwa | ok. 1,03 g/cm ³ |

| | |
|--|--|
| Konsystencja | mało lepka |
| Czyszczenie świeżych zabrudzeń | czystą wodą |
| Warunki stosowania | min. 15 °C temperatura podłoża, min. 18° temperatura materiału i pomieszczenia, 35-75% wilgotność względna powietrza, zalecana 40-65% |
| Sposób nakładania | szpachla podwójna 27 cm, wałek aqua-microfaser 11 mm |
| Zużycie | ok. 30 ml/m ² szpachlą na warstwę ok.120 m ² wałkiem na warstwę |
| Czas schnięcia przed następnymi pracami | szpachlą ok. 30 minut lub wałkiem ok. 3-4 godzin |
| Ostrożna eksploatacja | po ok. 24 godzinach |
| Czas końcowego utwardzenia | 80 % po ok. 24 godz., całkowite utwardzenie po ok. 7. dniach |
| Data ważności | ok. 12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, napoczęte opakowania dokładnie zamknąć i możliwie szybko zużyć |
| Magazynowanie | w suchych, chłodnych warunkach, szczelnie zamknięte opakowania w temp.5-30 °C |
| Odporność na przemrozenia | nieodporny |
| Oznaczenie wg GHS(BHP) | nie dotyczy |
| Środowisko/BHP | <p>GISCODE: W 2+ nie zawiera NMP(N-metylo-2-pirolidon)</p> <p>DGNB: VOC 4,90 %, poziom jakości/quality level: 4</p> <p>LEED: VOC 69,0 g/l</p> <p>Niemiecki Instytut Tech. Budowlanej Zezwolenie Z-157.10-82</p> <p>DecoPaint UE/2004/42 Kat. A/i/Wb: <140 g/l VOC (2010).</p> <p>Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, może wywoływać reakcje alergiczne.</p> <p>Informacja dla alergików: +49361/730410.</p> |

PODŁOŻE

- Podłoże musi być stabilne, odporne na nacisk i pękanie, suche, bez pęknięć i rys, nie zatuszczzone, nie zakurzone. Warstwy osłabiające przyczepność lakieru(oleje, woski,silikony, środki pielęgnacyjne) należy usunąć.
- W przypadku stwierdzenia wad podłoża należy je zgłosić w formie pisemnej.
- Fugi należy wypełnić odpowiednim spoiwem(fugenkitt).
- Zalecamy stosowanie odpowiednich lakierów gruntujących Forbo Eurocol. Ewentualnie można użyć lakieru 858 jako lakier gruntujący i nawierzchniowy.

SPOSÓB UŻYCIA

- Przed użyciem dokładnie wymieszać !

W celu uzyskania równej powierzchni zalecamy nakładanie lakieru(na odpowiednie gatunki drewna) dwa razy szpachlą na krzyż a następnie raz wałkiem.

- W zależności od intensywności eksploatacji zalecamy nałożenie 2-3 warstw wałkiem Eurocol aqua microfaser 27 cm. Jednego dnia nie nakładać więcej warstw lakieru niż 2 wałkiem.

Czas schnięcia wynosi minimum 4 do 24 godz. W ciągu 24 godzin można przystąpić do dalszego lakierowania. W przypadku przekroczenia tego czasu należy powierzchnie zmatowić siatka 100-120i dokładnie odkurzyć. Na niektórych gatunkach drewna np. dąb, można uzyskać mocne przyciemnienie drewna poprzez zastosowanie odpowiednich lakierów gruntujących.

- W czasie schnięcia lakieru zapewnić równomierne wietrzenie, unikając przeciągów i bezpośredniego nasłonecznienia.

W celu uzyskania klasy antypoślizgowości R9 można dodać 8734 Aqualack Additive. W ten sposób uzyskaną mieszankę należy zużyć tego samego dnia zgodnie z zaleceniami stosowania niniejszego lakieru.

- Rzadko stosowane gatunki drewna, takie jak: bielony jesion, akcja, wiśnia, niektóre drewna egzotyczne czy dąb wędzon należy zagruntować odpowiednimi(zalecanymi) środkami gruntującymi Eurocol-Forbo, w celu odciążenia substancji zawartych w drewnie.
- Przed użyciem na nieznanach gatunkach drewna należy przeprowadzić próby we własnym zakresie
- Zawierające plastyfikatory materiały z przedmiotów, znajdujących się na powierzchni polakierowanego parkietu (krzesła na rolkach, antypoślizgowe podkładki dywanowe, podkładki po meblami) mogą spowodować odbarwienia lub rozmiękczenia lakieru. Przy renowacji starych parkietów prosimy skonsultować się z naszym działem technicznym.

- Stosować odzież ochronną (np.nakładki na obuwie, aby uniknąć pozostawienia śladów na lakierze).

UWAGI

- Przestrzegać kart technicznych oraz bezpieczeństwa producentów wszystkich stosowanych materiałów !

- Warunki klimatyczne pomieszczenia wpływają na schnięcie i utwardzanie się lakieru.
 - Przy stosowaniu na jasnych gatunkach drewna można nastąpić ich przyciemnienie.
- Wg DIN 18356 należy polakierowane parkiety/podłogi korkowe systematycznie czyścić i pielęgnować. W tym celu polecamy odpowiednie środki pielęgnacyjne
- Eurocol-Forbo. Proszę skontaktować się z naszym działem technicznym w celu otrzymania instrukcji pielęgnacyjnej. Po utwardzeniu lakieru zalecamy zabezpieczenie parkietu specjalną warstwą polimerową Eurocol.

OPAKOWANIA

5 l opakowanie jednorazowe netto(96/Palette)
10 l opakowanie jednorazowe netto (60/Palette)

INFORMACJE DODATKOWE

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi ! Zapewnić w trakcie lakierowania oraz schnięcia lakieru odpowiednie wietrzenie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie lakierowania spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane. Przestrzegać aktualnych kart technicznych i bezpieczeństwa produktu !

Stan, dnia 2016-11-16

Version 09
75205-867-002

RAUM FÜR IHRE NOTIZEN
